




Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

RAPORT KLASYFIKACYJNY NR NP-728.7/07/ZM w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, dla papy *IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS* zastępuje NP-728.3/07/ZM dla

WŁAŚCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
PPMB IZOLMAT Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38
80-051 Gdańsk

- 1. Nr umowy:** NP-728/C/07/ZM
- 2. Przedmiot klasyfikacji:** Przekrycie dachowe z pokryciem z papy o nazwie handlowej *IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS*. Układ warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
- podkład z płyt wiórowych, zbudowany z desek o szerokości 250 mm, grubości 16 mm i o gęstości 680 kg/m³ z prostymi krawędziami ściśle połączonymi tak, że szczeliny nie przekraczają 0,5 mm,
 - paroizolacja,
 - termoizolacja - polistyren spieniony EPS 100 o grubości nie większej niż 250 mm, a dla polistyrenu spienionego spadkowego o grubości nie większej niż 550 mm, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1, samogasnący,
 - papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT BIT G200 S4,
 - papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS,
- Klasyfikacja dotyczy:
- każdego drewnianego i drewnopochodnego podkładu o grubości minimum 16 mm i ze szczelinami nie przekraczającymi 0,5 mm oraz każdego niepalnego ciągłego podkładu o grubości co najmniej 10 mm,
 - paroizolacji z folii PE, oraz paroizolacji bitumicznej z pap: IZOLMAT BIT V60 S3, IZOLMAT BIT V60 S4, IZOLMAT BIT G200 S4, IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S3,2, IZOLPLAN PYE G200 S3 SP, IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5, IZOLMAT PLAN PYE G200 S4. Stosowanie wymienionych pap jako paroizolacji według zaleceń producenta, PPMB IZOLMAT Sp. z o.o.
 - także układów z termoizolacją z niepalnej wełny mineralnej o grubości do 250 mm, a dla płyt dachowych spadkowych z wełny mineralnej o grubości do 550 mm,
 - papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej IZOLMAT BIT G200 S4,
 - pap asfaltowych zgrzewalnych wierzchniego krycia: IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS, IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 SS IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5 SS,
 - dachów o nachyleniu połaci do 20°.
- 3. Klasyfikacja ogniowa:** Dach z przekryciem o budowie określonej w pkt. 2, klasyfikuje się jako **B_{ROOF} (t₁)** (wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg Instrukcji ITB 401/2004).
- 4. Podstawa klasyfikacji:** PN-ENV 1187:2004 Metody badań odporności dachów na ogień zewnętrzny cz. 1. PN-EN 13501-5: 2006. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budowlanych – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Instrukcja ITB nr 401/2004. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Raport z badań nr LP-728.3/11.5-45/07
- 5. Termin ważności:** 03.08.2010
- 6. Załączniki:** –
- 7. Data:** 10.08.2007
- 8. Opracowanie:**
Zbigniew Maternik

- KIEROWNIK**
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki
- Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniwych

dr Andrzej Borowy

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.