

# CHARAKTERYSTYKA PAP

CE  
1434

## • PAPY ASFALTOWE ZGRZEWAŁNE PODKŁADOWE IZOLMAT PLAN

TABELA NR 5

NAZWA PAPY	IZOLMAT PLAN  PYE PV250 S5	IZOLMAT PLAN  PYE G200 S4	IZOLMAT PLAN  PYE V100 S3,5	IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S3,2
Rodzaj papy	podkładowa	podkładowa	podkładowa	podkładowa
Sposób mocowania	zgrzewanie	zgrzewanie, mocowanie mechaniczne	zgrzewanie	zgrzewanie
Rodzaj i kolor posypki	drobnoziarnista	drobnoziarnista	drobnoziarnista	drobnoziarnista
Rodzaj asfaltu	modyfikowany SBS	modyfikowany SBS	modyfikowany SBS	modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy	włóknina poliestrowa	tkanina szklana	welon z włókien szklanych	włóknina poliestrowa
Wymiary rolki papy długość szerokość	nie mniej niż 5,0 m 0,99 (1,00±0,02) m	nie mniej niż 5,0 m 1,0 m	nie mniej niż 7,5 m 1 m	nie mniej niż 7,5 m 0,99 (1,00±0,02) m
Grubość	4,8 mm ± 0,2	4,0 mm ± 0,2	3,5 mm ± 0,2	3,2 mm ± 0,2
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	+100°C	+100°C	+100°C	+80°C
Giętkość w niskiej temperaturze	-20°C	-20°C	-15°C	-5°C
Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	1100±150 900±200 [N/50mm]	1300±300 2500±500 [N/50mm]	700±100 400±100 [N/50mm]	800±150 600±200 [N/50mm]
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	50±10 50±10 [%]	12±7 12±7 [%]	4±2 4±2 [%]	45±15 45±15 [%]
Reakcja na ogień	klasa E	klasa E	klasa E	klasa E
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny	-	-	-	-
ilość rolek na palecie	24 szt.	30 szt.	24 szt.	24 szt.
Gwarancja materiałowa specjalna *)	15 lat	13 lat	13 lat	10 lat
Gwarancja materiałowa standardowa	15 lat	10 lat	10 lat	8 lat
Dokumenty formalno-prawne	DEKLARACJE ZGODNOŚCI EC, CERTYFIKATY ZAKŁADOWEJ KONTROLI JAKOŚCI, ATESTY HIGIENICZNE RAPORTY KLASYFIKACYJNE w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, INFORMACJE TECHNICZNE (dostępne na stronie internetowej <a href="http://www.izolmat.com.pl">www.izolmat.com.pl</a> )			
Zastosowanie	Zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami budowlanymi i wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT lub w Systemach Izolacji IZOLMAT Fire Protection® oraz w informacjach technicznych wyrobów			

\* Gwarancja materiałowa specjalna obowiązuje w przypadku zastosowania do gruntowania podłoża dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOLPLAST.

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest zastosowanie pap zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, informacjami technicznymi wyrobów oraz zgodnie z przeznaczeniem, określonym rozwiązaniami zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT lub w Systemach Izolacji IZOLMAT Fire Protection®.

Szczegóły gwarancji materiałowej zawarto w karcie gwarancyjnej.



[www.izolmat.com.pl](http://www.izolmat.com.pl)

Sierpień 2010